

**FASADO PLOKŠTĖS TECTIVA/ETER-COLOR
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

Eil.Nr.	SAVYBĖS	TECTIVA/ETER-COLOR
1.	Matmenys (maks): Plotis Ilgis storis	1,220 3,050 8mm
2.	Matmenų stabilumas pagal (EN12467) Storis (mm)	±0,5
3.	Degumo klasė	A2-s1,d0
4.	Tankis	1.580 - 1.7 g/cm ³
5.	Atsparumas lenkimui Išilgai pluošto ⊥ Skersai pluošto //	32 N/mm ² 22 N/mm ²
6.	Elastingumo modulis Išilgai pluošto ⊥ Skersai pluošto //	>14.000 N/mm ² >12.000 N/mm ²
7.	Poringumas 0 – 100%	<25%
8.	Šilumos laidumas	0,39 W/ mK
9.	Atsparumas smūgiams	4 klasė
10.	Ilgamžiškumo klasė	A Kategorija pagal EN 12467
11.	Drėgmės išsiplėtimo koef. 0-100%	1,60 mm/m
12.	Nepralaidumo testas pagal EN 12467	Atitinka
13.	Šilto vandens testas pagal EN 12467	Atitinka
14.	Išdžiūvimo testas pagal EN 12467	Atitinka
15.	Atitirpimo testas pagal EN 12467	Atitinka
16.	Spalva	Natūralios spalvos skirtumai (spalvos skirtumas ΔL^* +/-2), akcentuojami šviesos ir drėgmės efektais, yra įmanomi. Laikui bėgant, plokštės spalva šviesėja. Plokštės paviršius yra su smulkiomis šlifavimo linijomis ir baltais taškeliiais .